




Propriétés



SEAL-ALL® FACADE est un joint d'étanchéité et de dilatation prêt à l'emploi qui peut être utilisé pour toutes sortes d'applications dans le bâtiment et la construction.

Avantages:

- Élastique en permanence
- Forte absorption des vibrations acoustiques
- Durcissement rapide, 3 mm par 24 heures
- Anti-rétrécissement
- Résistance mécanique élevée
- Résistant aux moisissures et aux bactéries
- Pas de contamination des zones de bordure avec le marbre et la pierre naturelle
- Sans isocyanate, ni solvant, ni silicone

Classification selon EN 15651-1 comme EXT-INT CC 25 HM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dureté	35 Shore A
Formation de la peau	8 min
Non collant	30 min
Allongement jusqu'à la rupture	500%
Viscosité	500m/pa par seconde
Densité	1,45 g/ml
Résistance à la traction	2 N/mm ²
Résistance à la température	-40°C tot + 90°C
Capacité de mouvement	30%
Récupération élastique	90%
100% Modules	0,7 N/mm ²

Durcissement	Consommation	Emballage
3-4 mm par 24 h	Joints de 10 x 10 mm ± 3 mètres courant par cartouche Joints de 5 x 5 mm ± 12 mètres courant par cartouche	12 cartouches de 290 ml par carton 12 saucisses de 600 ml par carton
Couleur	Temps d'utilisation	Températures d'utilisation
Gris	Formation de peau après 8 minutes	+ 5°C à + 40°C

Applications

Peut être utilisé pour le collage de toutes sortes de métaux et de constructions de toit. Également applicable sur l'EPDM, le plomb, le zinc, le cuivre, les miroirs, la pierre, le polystyrène, les plastiques, le béton et la pierre naturelle.

Peut être utilisé comme mastic pour étancher les joints verticaux et horizontaux d'une largeur de 10 à 30 mm, en fonction du mouvement prévu du support.

Nous recommandons un rapport largeur/profondeur de 1/0,8 pour les joints de sol et de 2/1 pour les applications murales.

Pour les applications sur des supports poreux, il peut être conseillé de les apprêter au préalable avec un apprêt profond. Pour certaines surfaces lisses, il peut être conseillé de les poncer légèrement avant d'appliquer le joint. Cela pour améliorer l'adhérence.

Mode d'emploi

- Coupez la cartouche au niveau du raccord et montez la buse.
- Coupez l'ouverture nécessaire au niveau de la buse.
- Appliquer sur un support propre et exempt de graisse.
- Lors du collage de miroirs, appliquez l'adhésif verticalement.
- Pour lisser les joints, on peut utiliser une solution alcoolisée.
- Il est recommandé d'utiliser un pistolet à calfeutrer de bonne qualité.

Conservation

- Se conserve minimum 18 mois après la date de production dans son emballage d'origine non-ouvert dans des conditions atmosphériques normales.
- Conserver à l'abri du gel et au sec.

