

Trap Vernis Antislip

HUIS BINNEN



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Sneldrogende zijdeglans vernis op waterbasis met onzichtbaar antislip granulaat.
2-in-1 systeem: grondlaag en afwerking in één.

Toepassingsgebied

Speciaal voor trappen. Verhoogt de veiligheid.
Ook toepasbaar op oude vernislagen in goede staat mits een goede voorbereiding.

Eigenschappen

Anti-slip formule.
Geurarm. Sneldrogend.
Slijt- en krasvast, bestand tegen vlekken en afwasbaar.
Geeft een natuurlijk eindresultaat en vergeelt niet.

Aspect

Zijdeglans.

Kleuren

Kleurloos.

Verpakkingen

0.75l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Het hout moet droog, gezond en vetvrij zijn. Barsten, scheuren en gaten dichten met het geschikte Product uit het Polyfilla assortiment.

Onbehandeld hout

Schuren, stofvrij maken en ontvetten.
Aanbrengen van een eerste verdunde laag Trap Vernis Antislip (verdunnen met ongeveer 10% water).

Lichtjes schuren en ontstoffen.
Aanbrengen van twee à drie onverdunde lagen Trap Vernis Antislip.

Gevernist hout in goede staat

Bestaande vernislagen grondig schuren.
Aanbrengen van één à twee lagen Trap Vernis Antislip.
Op een oude synthetische vernis dient grondig geschuurd te worden, zo niet dan wordt er bij voorkeur opnieuw geschilderd met een synthetische vernis.

Gevernist hout, in slechte staat of geschilderd hout

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout door schuren of afbijten.
Behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Voor gebruik goed omroeren. Het niet of onvoldoende omroeren van het product kan leiden tot glansverschillen (doffe vlekken).
Verwerking met borstel en rol (Chinex borstel of modacryl rol).
Gebruiksklaar.
Reiniging gereedschap met water.

Rendement

12 m²/l per laag, naargelang de ruwheid en absorptie van de ondergrond.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog: 1 uur

Overschilderbaar: 4 uur. Beloopbaar na 24 uur.

4. VEILIGHEID EN HOUDBAARHEID

Veiligheid

Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien.

Houdbaarheid

1 jaar in ongeopende verpakking bij kamertemperatuur.

Deze technische steekkaart, op datum van februari 2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be

