

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

PASTE ADHESIVE 3300

Lijm op basis van een synthetisch rubber, geschikt voor verkleaving van SealEco EPDM en Butyl op zowel horizontale als verticale ondergronden. Paste Adhesive 3300 wordt aangebracht met een kitpistool of een lijmkam.



Technische data

Basis:	Lijm op basis van een synthetisch rubber
Kleur:	Donkergrijs
Consistentie:	Pasteus
Vlampunt:	<-5°C
Viscositeit (bij 20°C):	4500000 mPa.s
Densiteit (bij 20°C):	1,2 g/cm ³
Vaste stof:	76,50 %
VOC gehalte:	264 g/l
Bewaartijd:	12 maanden in ongeopende verpakking. Bewaar droog in een geventileerde ruimte bij temperaturen tussen +5°C en 30°C.

Verpakking

Inhoud (ml/stuk)	Stuks/doos	Gewicht/doos (kg)	Dozen/pallet	Gewicht/pallet (kg)
600	12	10	60	625

Beschikbaarheid afhankelijk per land. Contacteer uw verdeler voor meer informatie.

Gemiddeld verbruik

8 - 12 meter / 600 ml

Gebruiksaanwijzing

Paste Adhesive 3300 is een gebruiksklare lijmpasta speciaal ontwikkeld voor de verkleaving van CladSeal EPDM membranen. De lijm kan enkel verwerkt worden in droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5°C en 30°C. Bij temperaturen tussen +5°C en 15°C raadt SealEco aan de lijm op te warmen tot maximum 30°C. De temperatuur van de contactlijm dient minstens 15°C te bedragen bij het aanbrengen ervan. Breng de lijm aan in rillen op de ondergrond met een kitpistool. Plaats na enkele minuten de EPDM strip in de lijm en rol de EPDM stevig aan met een siliconen aandrukrol. De maximum open tijd hangt af van de omgevingstemperatuur (max. 5 min bij 20°C - 50% RV). Bij een verkleaving op een warme ondergrond en bij warm weer zal de open tijd aanzienlijk verminderen. Bij verticale verkleaving kan het noodzakelijk zijn de folie in de lijm de rollen en dan direct terug uit elkaar te halen. Laat vervolgens 5 minuten uitdampen en breng dan opnieuw aan (principe van een contactlijm). Vervolgens opnieuw stevig aanrollen. Het reinigen van nog vochtige lijm kan gebeuren met Cleaner Wash 9700. Eens de lijm volledig gedroogd is, dient deze afgeschuurd te worden.

Geschikte ondergronden

Paste Adhesive 3300 geeft een zeer goede hechting op SealEco EPDM en butyl, hard PVC, acrylplaat, RVS, SVS, steen, beton, gasbeton, lood, hout en bitumineuze ondergronden. Paste Adhesive 3300 is niet compatibel met XPS, EPX en weekgemaakte PVC folies. De ondergronden moeten proper zijn en vrij van oliën, vetten en vocht. De oppervlaktetemperatuur dient minimaal +5°C te bedragen. In het geval van poreuze ondergronden dient men Primer 9800 op de ondergrond aan te brengen. Laat de primer handdroog worden vooraleer de lijmpasta wordt aangebracht. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Nota

Paste Adhesive 3300 is licht ontvlambaar. Raadpleeg de veiligheidsvoorschriften voor transport, opslag en gebruik.

Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.