



## Nr.1 Antiroest Primer



### 1. Productomschrijving

Beschermende grondlaag voor onbehandeld en verroest metaal.  
Overschilderbaar met Hammerite Metaallak en de meest voorkomende lakken.

#### Toepassingsgebied

Onbehandeld en verroest metaal. Binnen en buiten toepasbaar.

#### Eigenschappen

Duurzame bescherming. Stopt en weert roest. Uitstekende hechting, zelfs op roest.  
Door zijn diepe indringing en het stabiliseren van roest, vormt het een barrière, die verdere roestontwikkeling voorkomt. Hammerite Nr. 1 Antiroest Primer bevat door verhitting verharde glasdeeltjes, die tijdens het drogen een volledig water- en vochtafstotende laag vormen.

#### Kleuren

Beige

#### Verpakkingen

0.25l, 0.5l

### 2. Voorbereiding ondergrond

#### Ferro metalen

Loszittend roest of afbladderende verf verwijderen met een staalborstel of schuurpapier. Vuil en stof verwijderen met Hammerite Metaalontvetter. Naspoelen met zuiver water en laten drogen.  
Hammerite Nr.1 Antiroest Primer in 2 lagen aanbrengen met minstens 6 uur tussentijd.

### 3. Verwerking van het product

Voor gebruik minimaal 2 minuten goed doorroeren.

Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.

Gebruiksklaar product.

In 2 lagen aanbrengen met borstel of rol. De minimum droogtijd tussen 2 lagen bedraagt 6 uur.

Het product is verspuitbaar. Contacteer ons voor meer informatie.

Overschilderbaar met Hammerite Metaallak en de meest voorkomende lakken.

#### Rendement

10 m<sup>2</sup>/liter/laag

#### Droogtijd

Stofdroog: 2 uur

Overschilderbaar met zichzelf: 6 uur

Overschilderbaar met Hammerite Metaallak en de meest voorkomende lakken.: 24 uur

#### Reiniging

Gereedschap en spatten uitsluitend reinigen met Hammerite Verdunner & Borstelreiniger.

### 4. Veiligheid en bewaring

#### Veiligheid

Ontvlambaar. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet op de gootsteen werpen. Lege blikken en (verf)resten afvoeren als chemisch afval.

#### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 499 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/i):500 g/l (2010).

#### Bewaring

Blik goed hersluiten.

Vorstvrij bewaren.

Deze technische fiche, op datum van 1 juli 2014 , annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.hammerite.be](http://www.hammerite.be)