

TUIN

Xyladecor Bangkirai Antislip



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Transparante zijdeglanzende antislip beits op solventbasis. Deze beschermingsbeits voedt en beschermt terras- en tuinhout.

Toepassingsgebied

Zeer geschikt voor de bescherming van houten terrassen. Levert een antislip effect door de aanwezigheid van een antislip korrel. Vertraagt het vergrijzen van het hout. Toepasbaar op harde (bangkirai, ipé, afrormosia, enz.) en zachte (lorken, oregon, vuren, enz.) houtsoorten. Ook toepasbaar op buitentrappen.

Kleuren

Den, Naturel en Teak.

Verpakkingen

2,5 l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw hout

Stofvrij maken en ontvetten.
Aanbrengen van 2 à 3 lagen **Xyladecor Bangkirai Antislip**.

Onbehandeld verweerd hout

Het terras een eerste maal reinigen met water onder beperkte hoge druk. Aanbrengen van de **Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout**, laten inwerken, schrobben en naspoelen. Indien nodig ontgrijzen met de **Xyladecor Ontgrijzer voor alle Buitenhout**. Naspoelen en laten drogen. Afwerken met 3 lagen **Xyladecor Bangkirai Antislip**.

Reeds behandeld hout

- in goede staat: vloer reinigen met water onder lage druk of onder beperkte hoge druk. Aanbrengen van de **Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout**, laten inwerken, schrobben en naspoelen. Afwerken met 2 lagen **Xyladecor Bangkirai Antislip**.
- in slechte staat: alle loszittende lagen verwijderen tot op het blote hout en verder behandelen als onbehandeld, verweerd hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Voor en tijdens gebruik goed omroeren.
Verwerking met brede langharige borstel.
Gebruiksklaar.
Reiniging gereedschap met white spirit.

Rendement

12 – 14 m²/l per laag, naargelang de ruwheid en absorptie van de ondergrond.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog: 4 uur.

Overschilderbaar: 18 uur.

Beloopbaar: 24 uur (licht verkeer); normale belasting: 3 à 4 dagen.

Dichtheid

Ca. 0,90 kg/l.

Aspect

Zijdeglanzend.

4. VEILIGHEID

Veiligheid

Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien en de aanwezigheid van een open haard en andere ontstekingsbronnen vermijden.

Deze technische steekkaart, op datum van augustus 2010, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be



AkzoNobel