

weberseal N



- Neutraal vernettende 1-component silicone, MEKO-vrij
- Veroorzaakt geen verontreiniging van de randen bij natuursteen
- Niet corrosief
- Zeer goede weers-, verouderings- en UV-bestendigheid
- Schimmelwerend
- Unieke verwerkingseigenschappen
- Uitstekend afwerkbaar oppervlak

Hoogperformante gekleurde neutrale silicone

GEBRUIK

- afdichten en voegen van marmer en andere natuurstenen
- afdichten van uitzettingsvoegen op vloeren, wanden en gevels
- afdichten en voegen van marmeren en natuurstenen zwembaden, ook van onderwatervoegen
- afdichten van gelakt en geëmailleerd glas
- afdichten van spiegels in combinatie met natuursteen

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- vloeren en muren, binnen en buiten

GEBRUIKSVOORZORGEN

- lees de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

PRESTATIES

- huidvormingstijd bij 23°C/50% rlv : 10 minuten
- uitharding in 24 uren bij 23°C/50% rlv : 2 - 3 mm
- verwerkingstemperatuur : van +5 tot +35°C
- viscositeit bij 23°C : pasteus, standvast
- soortelijk gewicht bij 23 °C volgens ISO 1183-1 : 1,0 g/cm³
- shore-A-hardheid volgens ISO 868 : 30
- praktische bewegingsopname : 25%
- rekspanningswaarde bij 100 % volgens ISO 37, S3A : 0,5 N/mm²
- scheurrek volgens ISO 37, S3A : 600%
- treksterkte volgens ISO 37, S3A : 1,4 N/mm²
- temperatuurbestendigheid van/tot : van -40 tot +180°C
- extrusie ratio volgens ISO 8394-1 : 130 - 160 g/min.
- volumeverlies volgens ISO 10563 : < 10%

* deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
- breng weberseal N niet aan in volle zon of op warme tegels

AANBRENGEN

- breng weberseal N zo gelijkmatig mogelijk aan met een kwalitatief kitpistool
- smeer of spray de aangebrachte silicone in met een mengeling van zeep en water
- werk af met een spatel, eveneens bevochtigd met de mengeling van zeep en water, door een lichte druk uit te oefenen om het teveel aan product te verwijderen

- doe het teveel in de afvalbak

AANBEVELINGEN

- vóór aanvang van de werkzaamheden moet de verwerker zeker stellen dat de materialen die in direct contact met dit product komen ermee en ook met elkaar compatibel zijn en elkaar niet beschadigen of veranderen (bvb. verkleuren)
- breng indien er grote holtes zijn eerst een passend rondsnoer aan om deze op te vullen
- bij het afmessen mag geen holte ontstaan, dit om de kans op schimmelaantasting te verminderen
- tijdens de verwerking en uitharding voor voldoende luchttoevoer zorgen
- contact met bitumenhoudende en weekmaker afgevendende materialen zoals bvb. butyl, EPDM, neopreen, isolatie- en teerlagen vermijden
- bij de sanering van door schimmel befallen voegen moet de aanwezige elastische afdichtingskit volledig verwijderd worden. Voor het opnieuw vervoegen moeten de betrokken voegen met anti-schimmel product behandeld worden om eventueel overgebleven schimmelsporen te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan kan ondanks de schimmelwerende instelling van de afdichtingskit snel weer schimmel op de voeg groeien
- bewaar weberseal N maximum 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte

VERPAKKINGEN

- koker van 300 ml

KLEUR

- 8 kleuren

BEWARING

- bewaar weberseal N maximum 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte