



Métaux Non Ferreux Primer



1. Description

Primaire en phase aqueuse convenant aux métaux non-ferreux.
Peut être recouvert d'Hammerite Laque Pour Métaux et des laques les plus courantes.

Domaine d'application

Métaux non-ferreux, comme l'aluminium, le métal galvanisé, l'inox, le chrome, le cuivre et le zinc.
Extérieur et intérieur.

Caractéristiques

Adhérence excellente. Séchage rapide. Protection longue durée. Faible en odeur.

Teintes

Gris

Emballage

0.5l

2. Préparation du support

Métaux non-ferreux

Éliminez les traces d'oxydation qui se détache et la peinture qui s'écaille au moyen d'une brosse métallique ou de papier de verre. Éliminer les saletés et la poussière à l'aide d'Hammerite Dégraisse-Métal. Rincez soigneusement à l'eau et laissez sécher. Appliquez Hammerite Métaux Non Ferreux Primer en 1 ou 2 couches.

Surfaces déjà peintes

Dégraissez à l'aide d'Hammerite Dégraisse-Métal. Poncez légèrement.

3. Mode d'application

Mélangez légèrement la peinture avant utilisation.

Température d'application entre 10 et 25 °C.

Prêt à l'emploi.

Appliquez 1 ou 2 couches à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau.

Ce produit peut aussi être appliqué au pistolet, sans diluant.

Peut être recouvert d'Hammerite Laque Pour Métaux et des laques les plus courantes.

Rendement

16 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 30 minutes

Recouvrable: 2 heures

Nettoyage des outils

Après utilisation, nettoyez les outils et les éclaboussures de peinture avec de l'eau et du savon.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 20 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/l (2010).

Stockage

Refermez bien le pot.

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée juillet 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.hammerite.be