



Galvatech

SPRAY ZINC

Caractéristiques techniques

- Résistance à la température: +315°C.
- Temps de séchage:
 - sèche au toucher après 3 minutes
 - résistant à l'eau après 15 minutes.
 - deuxième couche après 15-30 minutes.
- Peut être repeint après 24 à 48 heures (avec la plupart des peintures).
- Durcissement complet : après 14 jours; accéléré: 30 minutes à 150°C.
- Conservation: 12 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Consignes de sécurité: veuillez consulter la fiche de sécurité.

Emballage

Galvatech - aérosol 400ml

90112000

Produit

Caractéristiques

Spray métallique avec 95% de zinc pur pour la galvanisation à froid de tous métaux.

Durcissement rapide et résistant à l'eau après 10 minutes, peut être peint après 12 h. à température ambiante.

Applications

- Rénovation ou finition de surfaces galvanisées à chaud, abimées par la soudure, le forage ou le coupage.
- Comme protection contre la corrosion sur constructions métalliques. Protection d'éléments soudés, de constructions, ...

Emploi

- Si nécessaire d'abord poncer.
- Après libération de la bille bien secouer avant l'emploi.
- Appliquer d'une distance de ± 30cm sur surfaces propres, sèches et dérouillées.
- 2 couches fines donnent le meilleur résultat.
- Après l'emploi purger la valve en tenant l'aérosol à l'envers.