

# Duol Bois Extérieur Satin



## Déscription

2 en 1 : primaire et laque pour bois. En phase solvant.

## Domaine d'application

Spécialement pour bois. Extérieur.

Applicable sur nouveau bois et sur anciennes couches en bon état.

## Caractéristiques

Primaire et laque. Très facile à appliquer, pouvoir couvrant élevé, bonne couverture des arêtes. Film respirant, grâce auquel la peinture ne s'écaille pas. Résiste aux intempéries et est très lavable.

## Aspect

Satin.

## Teintes

23 couleurs prêt à l'emploi.

Aussi disponible en machine à teinter.

## Emballage

0,75l, 2,5l

## Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau laquer. Prêt à l'emploi.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils : Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux.

## Rendement

10 à 12 m<sup>2</sup>/l par couche

## Temps de séchage

Hors poussière: 6 h.

Recouvrable: 24 h.

## Supports / Application

*Bois.*

### Préparation nouveaux supports

Trous, petites fissures et irrégularités du bois: reboucher avec un produit Polyfilla adéquat.  
Bois courants (par ex. pin, sapin, méranti, chêne...): dégraisser au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux. Dégraisser le bois saignant (par ex. afzélia, merbau,...) à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Ensuite poncer légèrement le bois (grain P150-220) et dépoussiérer. Le bois doit être sec.

### Préparation rénovation

- Trous, petites fissures et irrégularités du bois: reboucher avec un produit Polyfilla adéquat.
- Si l'écaillage est local: éliminer par ponçage les parties qui n'adhèrent plus ou mal. Si l'écaillage est général: éliminer complètement les anciennes couches. Dégraisser ensuite au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux, poncer et dépoussiérer.
- Laver/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière et sec.
- Bois humide (qui se caractérise par l'écaillage de la peinture et la formation de cloques): solutionner le problème d'infiltration et laisser sécher le bois avant de le peindre.
- Poncer au papier à poncer à gros grains puis fins le bois grisaille par les rayons UV jusqu'à l'obtention d'un bois sain.
- Pourriture du bois: traiter le bois attaqué avec Xyladecor Combi. Remplacer les parties dégradées par du nouveau bois ou réparation à l'aide d'un produit Polyfilla adéquat.

### Finition

Appliquer 2 couches de Levis Duol Extérieur Satin.

Poncer légèrement entre 2 couches (papier à poncer grain P240).

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Inflammable. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 300 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d): 300 g/l (2010).

### Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée avril 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)