

Floor Extra Resist



Déscription

Peinture époxydique pour sols à usage intensif à base d'eau et à deux composants.

Domaine d'application

Sur supports non-traités et peints (sols en béton et chapes).
Convient pour garages. Intérieur.

Caractéristiques

Faible en odeur. Résistance exceptionnelle à l'usure. Exceptionnelle résistance aux produits chimiques, à l'huile, à l'essence... Facilite l'entretien. Evite la formation de poussière.

Aspect

Semi-brillante.

Teintes

3 couleurs prêt à l'emploi.

Emballage

0,75l, 2,5l

Mode d'emploi

Bien mélanger le composant A et le durcisseur B pendant quelques minutes, de préférence au mélangeur mécanique. Attention : vous avez 1 h 30 pour utiliser le produit à 20°C (1 h à 30°C). Passé ce délai, le mélange durcit et peut provoquer des problèmes de qualité. Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Brosse et rouleau. Nettoyage des outils à l'eau, immédiatement après l'emploi.

Rendement

6 à 9 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 6 h

Recouvrable: 16 h

Mise en service: 48 h

Sec à cœur : 7 jours (usage intensif)

Supports / Application

Chape, béton, dalles de béton et carrelage.

Préparation nouveaux supports

Si présence de taches tenaces grasses: laver les taches au thinner synthétique. Utilisez toujours du Levis Floor Cleaner pour une bonne adhérence. Rincer soigneusement à l'eau et laisser sécher complètement (min. 1 journée). Vérifier si le support est sec et cohérent (enlever les parties non adhérentes). S'assurer de l'absence d'humidité ascensionnelle (venant du sol). Réparer les joints, si nécessaire.

Appliquer 1 couche de Levis Floor Primer, diluée à l'eau (diluer 30 %; carrelage: pas diluer). Vous avez 1 heure 30 pour utiliser le produit.

Préparation rénovation

- Nettoyer en profondeur les anciennes couches de peinture en bon état au Levis Floor Cleaner, rincer à l'eau et laisser sécher au minimum 1 jour. Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Si l'écaillage est local: éliminer en ponçant les parties qui n'adhèrent plus ou mal. Si l'écaillage est total: éliminer les anciennes couches de peinture. Nettoyer ensuite au Levis Floor Cleaner, rincer à l'eau et laisser sécher au moins 1 jour.
- Crevasse, fissures et trous: éliminer toutes les parties non adhérentes au burin ou à la brosse métallique. Reboucher avec un enduit de réparation adéquat ou mortier de ciment (laissez sécher).
- Laver les taches tenaces d'huile et de graisse au thinner synthétique.
- Remarque concernant les problèmes d'humidité: vérifier si le sol est sec, s'assurer de l'absence d'humidité ascensionnelle (venant du sol). Ne pas peindre de sols qui contiennent plus de 5 % d'humidité. Bien laisser sécher les sols (nouvelles constructions, rénovation).
- Appliquer 1 couche de Levis Floor Primer, diluée à 10-15% d'eau. Vous avez 1 heure 10-15 pour utiliser le produit (=temps d'application).

Finition

Dans les 3 jours, appliquer 2 couches de Levis Floor Extra Resist.

Temps d'application du produit à deux composants limité à 1 heure 30.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.

Porter de gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Fiche SDS: www.levis.info

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 3 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/j): 140 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée avril 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info