

Expert Lak Extérieur Satin Mix



Déscription

Laque de qualité supérieure en phase solvant. En machine à teinter.

Domaine d'application

Applicable sur bois, métal et matériaux synthétiques durs. Spécialement conçu pour extérieur, mais également applicable à l'intérieur.

Caractéristiques

S'applique facilement. Pouvoir couvrant très élevé, bonne couverture des arêtes. Pour un résultat final parfaitement lisse et uniforme. Haute résistance aux intempéries. Lavabilité exceptionnelle.

Aspect

Satin.

Teintes

En machine à teinter. Aussi disponible: 25 couleurs prêt à l'emploi.

Emballage

0,5l, 1l, 2,5l

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau laquer. Prêt à l'emploi.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils: Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux.

Rendement

13 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 4 h.

Recouvrable: 16 h.

Bois, métaux ferreux, métaux non ferreux (alu, zinc, cuivre, galvanisé), PVC

Préparation nouveaux supports

- *Bois*

Trous, petites fissures et irrégularités du bois: reboucher avec un produit Polyfilla adéquat.
Bois courants (par ex. pin, sapin, méréanti, chêne...): dégraisser au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux. Dégraisser le bois saignant (par ex. afzélia, merbau,...) à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Ensuite poncer légèrement le bois (grain P150-P220) et dépeussier.

Appliquer 1 couche de Levis Expert Lak Primer Extérieur.

Après séchage, poncer légèrement (grain P150-P220) et dépeussier.

- *Métaux non ferreux (alu, zinc, cuivre, galvanisé)*

Eliminer les oxydations à la brosse métallique, à l'éponge à récurer ou au papier à poncer et dépeussier. Brosser, dépeussier et dégraisser au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux. Poncer légèrement et dépeussier.

Appliquer 1 couche de Levis Expert Primer Universel. Après séchage, poncer légèrement (grain P150-P220) et dépeussier.

- *Métaux ferreux (fer, acier, ...)*

Eliminer les éventuelles traces de rouille (poncer, brosse métallique). Brosser, dépeussier et dégraisser au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux. Appliquer 1 couche de Primer Métal (gris) ou Ferrominium (blanc ou rouge brun). Egrener, si nécessaire, après séchage, avec une éponge abrasive fine ou du papier à poncer P240 et dépeussier.

- *PVC*

Dégraisser au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux ou à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Poncer et dépeussier.

Appliquer 1 couche de Levis Expert Primer Universel. Après séchage, poncer légèrement (grain P150-P220) et dépeussier.

Préparation rénovation

- Trous, petites fissures et irrégularités du bois: reboucher avec un produit Polyfilla adéquat.
- Si l'écaillage est local: éliminer par ponçage les parties qui n'adhèrent plus ou mal. Si l'écaillage est général: éliminer complètement les anciennes couches. Dégraisser ensuite au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux, poncer et dépeussier.
- Laver/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière et sec.
- Bois humide (qui se caractérise par l'écaillage de la peinture et la formation de cloques): solutionner le problème d'infiltration et laisser sécher le bois avant de le peindre.
- En cas d'oxydation, brosser avec une brosse dure, ou poncer avec une éponge à récurer ou du papier à poncer. Dépeussier.
- Rouille: éliminer toutes les couches de peinture endommagées et les couches qui recouvrent la rouille. Dégraisser au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux.
- Extérieur: Poncer au papier à poncer à gros grains puis fins le bois grisaille par les rayons UV jusqu'à l'obtention d'un bois sain.
- Extérieur: Pourriture du bois: traiter le bois attaqué avec Xyladecor Combi. Remplacer les parties dégradées par du nouveau bois ou réparation à l'aide d'un produit Polyfilla adéquat.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

Finition

Appliquer 2 couches de Levis Expert Lak Extérieur Satin.
Poncer légèrement (P240) entre les couches et dépeussier.

Sécurité et stockage

Sécurité

Inflammable. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 300 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d): 300 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée avril 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info