

weberprim bond mono

- 1 component hechtprimer : snel en gebruiksklaar
- Hoge hechtsterkte : bevordert de hechting op oude ondergronden van nivel-leringsmortels en kleefmortels
- Solventvrij
- Sneldrogend



Waterwerende hechtgrondlaag voor vloeregalisatiemortels en kleefmortels

GEBRUIK

- waterwerende hechtgrondlaag voor vloeregalisatiemortels en kleefmortels op oude ondergronden

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

• binnenmuren

alle soorten tegels
resistente verven (alkyd, epoxy, PU, ...)

• binnenvloeren

alle soorten tegels (inbegrepen geglazuurde tegels)
hard vinyl
resistente vloerverven (epoxy, polyurethaan, ...)
cementdekvloeren met epoxy of bitumineuze lijmresten
waterbestendige houten platen : multiplex WBP, spaanplaat type B of type OSB
asfaltdekvloeren
plankenvloeren op steunbalken

- voor alle andere ondergronden : raadpleeg ons

GEBRUIKSLIMIETEN

- gebruik weberprim bond mono niet :
- buiten
- onder water
- op gipskartonplaten of anhydrietdekvloeren om de waterdichting van watergevoelige ondergronden in vochtige lokalen te verzekeren
- op oude lijmresten oplosbaar met water

GEBRUIKSVORZORGEN

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- drogingstijd : 1 tot 3 uren
- na droging vormt weberprim bond mono een doorschijnende roze film die licht kleverig blijft om een goede hechting met het bekledingsmateriaal te waarborgen

deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen

PRESTATIES

- temperatuurweerstand : van -10°C tot +70°C

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- de ondergronden dienen droog, hard, cohesief en zuiver te zijn
- krab oude niet-resistente ondergronden (afbladderende verf, lijmen van vinyl vloerbekledingen, betonslib, ...)
- verwijder vuil (gipssporen)
- reinig de ondergronden om alle sporen van vet en onderhoudsproducten (boenwas, ...) te verwijderen
- maak tegels behandeld met een waterwerend middel ruw
- spoel overvloedig en laat drogen
- schuur geboenwast parket droog

- ontstof zorgvuldig

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
- de ondergronden dienen volkomen droog te zijn

AANBRENGEN

- schud de bus of de emmer weberprim bond mono zeer goed vóór gebruik
- breng de hechtprimer weberprim bond mono met een schapenvachtrol of een platte borstel aan. Let erop overal een gelijkmatige, uniforme filmdikte te bekomen
- laat 1 tot 3 uren drogen
- bedek weberprim bond mono binnen de 48 uren met de egalisatieproducten of tegellijmen

AANBEVELINGEN

- raadpleeg de technische nota's van de vloeregalisatie-, nivellerings- en kleefmortels
- verdun niet
- reinig het gereedschap vóór droging met water
- bevuil weberprim bond mono niet vóór het aanbrengen van de mortels om hun hechting niet te schaden (planken of stijve platen ter bescherming plaatsen)
- verwijder vóór het aanbrengen van weberprim bond mono zorgvuldig alle lijmresten oplosbaar met water

VERPAKKINGEN

- bus van 1 kg en emmer van 5 kg

KLEUR

- licht rood

VERBRUIK

- ongeveer 100 g/m²

GEREEDSCHAP

- schapenvachtrol of platte borstel

BEWARING

- 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte