

## Teak Protector

### Product

Transparante totaalbescherming specifiek ontwikkeld voor tuinmeubels in Teak en hardhout. Behoudt de zachte, zilvergrijze patine en laat het hout op natuurlijke wijze vergrijzen.

### Volumes

0,5 L · 1 L



### Eigenschappen

Eigenschappen: Transparant

Resulteert op natuurlijke wijze in een egaal zilvergrijs oppervlak.

Beschermt tegen alle weersinvloeden zoals regen en zon, temperatuurverschillen, vervuiling en vlekken.

Zelfreinigend, water-, vet- en vuilafstotend.

Toepassingen: meubels

omheining, schutting, poort, hekken, ...

tuinhout

pergola

terras

gevelbekleding

tuinhuis

...

Ondergronden: Alle houtsoorten: teak, ceder, bangkiraï, iroko, azobé, afzelia, acacia, afromosia, bilinga, guariuba, padouk, ipe, ...

Ook geschikt voor natuursteen.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



## Teak Protector

### Toepassingsgebied

Te gebruiken op tuinhout, tuinmeubelen en geveltimmerwerk zoals stoelen, banken, tafels, (lig-)zetels, opbergbakken, in hardhout zoals teak, azobé, iroko, afzelia, meranti, bangkirai, merbau, ceder. Zowel voor nieuw hout als reeds verweerd hout.

### Beperkingen

Dit product niet gebruiken op geschilderd, gebeitst, vernist, geolied of gewaxd hout.

### Vorbereiding

Het houtoppervlak moet op een gepaste manier voorbereid worden. Zorg er voor dat het oppervlak, proper, droog, stof-, vet- en wasvrij is. Het vochtgehalte van het hout mag niet hoger zijn dan 18%. Gedurende verwerking en droging, moet het oppervlak afgeschermd worden van de regen.

Gebruik GEEN hogedrukreiniger om te reinigen

Nieuw hout:

Schuur het oppervlak lichtjes op met schuurpapier of schuurspons en veeg het stof af.

Aanwezigheid van harsen aan het oppervlak:

Verwijder het verharde hars met een schraapmes. Gebruik geen staalwol of staalborstel. Verwijder de sporen van het hars met een doek bevochtigd met cellulose thinner of gemethyleerde spirit (geen white spirit), verander frequent van kant of doekje. Laat volledig opdrogen.

Aanwezigheid van olie- of vetvlekken:

Gebruik Rectavit Vlekkenverwijderaar voor het verwijderen van olie- en vetvlekken, spoel goed na en laat drogen gedurende minstens 24h.

Aanwezigheid van organische aangroei:

Verwijder de grote brokken mos met een harde schuurborstel. Gebruik Rectavit Groene Aanslagverwijderaar, spoel goed na en laat drogen gedurende minstens 24h.

Bevuild en eventueel verweerd hout:

Gebruik Rectavit Teak Cleaner, spoel goed na en laat drogen gedurende minstens 24h. Bij sterke bevuiling kan een tweede behandeling nodig zijn.

Reeds behandelde oppervlakken:

- Geverfd of vernist: bijt de verf of vernislaag volledig af of schuur tot op het blote hout. Behandel verder als nieuw hout.
- Behandeld met een gepigmenteerde houtlazuur: schuur goed op met schuurpapier of een schuurspons tot op het blote hout en behandel verder als nieuw hout.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



## Teak Protector

### Verwerking

Verdun Rectavit Teak Protector NIET. Pas het product niet toe bij vorst, vochtig of mistig weer.

Gebruik een soepele langharige borstel met mix orel haar.

Breng Rectavit Teak Protector overvloedig aan met een borstel in de richting van de vezel en plank per plank om overlappingsen te voorkomen. Draag zorg voor de naden en de zijkanten.

Voor gereinigd en nieuw hout, breng steeds 2 lagen aan. Droogtijd tussen de lagen: 8 h.

Laat minstens 24 h drogen alvorens in de regen te plaatsen.

### Onderhoud

In het algemeen geldt een jaarlijkse onderhoudsbeurt van één laag. De periode tussen twee onderhoudsbeurten is afhankelijk van de oriëntatie, de hellingsgraad, de afwerking, de kwaliteit van het gebruikte hout, de oorspronkelijke toepassing van het product, het verkeer.

### Technische gegevens: het product

Basis	Speciaal ontwikkelde harsen
Uithardingsysteem	Fysisch drogend
Oplosmiddel	Water
Pigmenten	-
Aspect	Zijdemat
Viscositeit	Vloeibaar
VOS	0 g/l; EU 2004/42/IIA niet van toepassing
pH	5
Dichtheid	1,00 ± 0,05 kg/dm <sup>3</sup>
Kleur(en)	Transparant
Verpakking	Bus: 0,5–1 l
Bewaring	Minstens 12 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge en koele plaats, tussen +5°C en +25°C. Na gebruik de verpakking goed afsluiten met het originele dop. Vorstvrij bewaren.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



## Teak Protector

### Technische gegevens: de verwerking

Gereedschap	Langharige soepele borstel met mix orel haren
Verdunning	Gebruiksklaar, product NOOIT verdunnen. Goed omroeren voor en gedurende gebruik.
Verbruik*	8–15 m <sup>2</sup> /l.laag, afh. van hout en de absorptie van de ondergrond
Droogtijd: Handvast*	2–4 h (bij +23°C en RV 60%)
Droogtijd: Tweede laag*	Min. 8 h (bij +23°C en RV 60%).
Verwerkingstemperatuur	Ideale omgeving-, ondergrond- en product- temperatuur: 8°C tot 36°C (min. 4°C boven dauwpunt), RV max. 75%, RV hout max. 18% Min. +5°C, max. +36°C
Reiniging	Met (lauw) water alvorens het product begint op te drogen.
Herstellingen	Rectavit Teak Protector

### Technische gegevens: de afwerking

Overschilderbaar	Ja
UV-bestendigheid	Beperkt, laat het hout vergrijzen
Vochtbestendigheid	Uitstekend
Waterbestendigheid	Uitstekend

\* Deze waarden kunnen variëren volgens de omgevingstemperatuur, relatieve vochtigheid, ondergrond, omgeving.

### Veiligheid

Consulteer het etiket of het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.

### Opmerkingen

-

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.

