

GOOTVERNIEUWER

Waterdichte renovatielaag voor metalen daken & goten



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Zinkkleurige en zelfnivellerende 2-componenten waterdichte renovatielaag voor het duurzaam herstellen en beschermen van daken en goten in zink, lood, ijzer of koper. Het vormt na uitharding een waterdichte, onderhoudsvrije, elastische en naadloze bekleding die reflecterend is. Zo worden daken of goten beschermd tegen corrosie, zure regen, UV-stralen en andere agressieve milieu-invloeden.

Toepassing

Te gebruiken voor daken en goten uit metaal zoals zink, lood, ijzer of koper.

Voordelen

- › Duurzaam
- › 1 laag volstaat
- › Bestand tegen temperatuurschommelingen
- › Zorgt voor een waterdichte en naadloze bekleding

Hoeveel product heb ik nodig ?

Ca. 2 m²/L

Handige weetjes?

- B-component :
Bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats
Niet verwerken in volle zon en bij een omgevings- en/of ondergrondtemperatuur lager dan 5°C en hoger dan 35°C Ca. 4 u beschermen tegen regen
- **GOOTVERNIEUWER** is beloopbaar na ca. 8 u bij 20°C

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Polyurethaan	Grijs	1 L	Ca. 2 m ² /L	Ca. 8 uur	1	Nee

GOOTVERNIEUWER

Waterdichte renovatielaag voor metalen daken & goten



GEBRUIKSAANWIJZIGING



Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst droog, stof- en vetvrij.
- Ruw het te behandelen oppervlak intensief op met stalen borstel en ontvet met een oplossing van water en ammoniak of een synthetische ontvetter.
OPMERKING : behandel nieuw metaal pas na 6 maanden.
- Kleef zichtbare gaten dicht met een stukje afplaktape om doorsijpeling te voorkomen.

Hoe gebruik ik het product ?

- Doorprik de zwarte plasticen dop bovenaan alsook de bodem van "component A" (bus bovenaan) met een scherp voorwerp zodat de inhoud in "component B" (bus onderaan) kan vloeien. Zorg voor een voldoende goede doorstroom van "component A" naar "component B". Verwijder vervolgens "component A" (bus bovenaan) en meng zorgvuldig het hars met de verharder totdat een homogene zinkkleur wordt bekomen. De open tijd is ca. 30 min. bij 20°C en ca. 60 min. bij 10°C. De ongeopende kit mag eventueel enige tijd in de koelkast opgeslagen worden om de verwerkingstijd te verlengen.
- Giet **GOOTVERNIEUWER** uit op de voorbereide ondergrond en verdeel deze direct lichtjes met een borstel à rato 0,450 à 0,500 L/m² (laagdikte = ± 0,5 mm). Eén laag volstaat. In extreme gevallen mag een tweede laag na 24 u aangebracht worden, waarbij de eerste laag eerst dient opgeruwd te worden met stalenborstel. Verstevig grotere scheuren met een polyester mat **ANTI-SCHEUR** tussen 2 lagen **GOOTVERNIEUWER**.



Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

