

DERBIBOND® AQUATOP

De bitumineuze koudlijm van het Aquatop-Systeem

Het Systeem AQUATOP omvat de DERBIBOND AQUATOP lijm, de DERBICOAT AQUATOP onderlaag en de DERBIGUM AQUATOP dakbaan. Het systeem is ontwikkeld met een "pH-neutrale" technologie, die de recyclage van regenwater mogelijk maakt.

Beschrijving

- ▶ DERBIBOND AQUATOP is een bitumineuze koudlijm voor het verkleven van bitumineuze waterdichtingsmembranen en bitumineuze onderlagen. De DERBIBOND AQUATOP vormt bovendien een waterdichte laag tussen de ondergrond en het waterdichtingsmembraan.



Voordelen

- ▶ Perfecte en totale hechting.
- ▶ Snel en doeltreffend, speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van de DERBICOAT AQUATOP en de DERBIGUM AQUATOP.
- ▶ Verbeterd het werkcomfort.
- ▶ Compatibel met nagenoeg alle bestaande ondergronden en isolatiematerialen.
- ▶ Veiliger door de plaatsingstechniek zonder vlam.
- ▶ Behoudt de kwaliteit van het membraan in tegenstelling tot het vlamlassen.
- ▶ Werkt kleine oneffenheden van de ondergrond weg.
- ▶ Laat tijdens de verwerking correcties toe.
- ▶ Bewezen techniek.
- ▶ Gebruiksklaar product.
- ▶ Milieuvriendelijk : te verkrijgen in een herbruikbare IBC Cubitainer 1000 kg (minimum aan werfafval).
- ▶ Blijft elastisch, vangt thermische schokken op, en laat kleine bewegingen van het gebouw en waterdichtingsmembranen toe.

Plaatsing

Verbruik: $\pm 1 \text{ kg/m}^2$ in functie van de aard van de ondergrond
Toebehoren: - DERBIGUM dakdekkerschraper
- SPRAYGUN
Reiniging: DERBICLEAN NT

Verpakking

Bus van: 25 kg
IBC Cubitainer : 1000 kg
Opmerking: Alle 25 kg bussen worden met een polyethyleen ECO-ZAK geleverd.
De ECO-ZAK houdt de bus schoon tijdens en na gebruik.
Het afval wordt zodoende beperkt tot de ECO-ZAK.

Bijkomende informatie

Dichtheid: 1,1 à 1,2 kg/l
Droogrest: 75 %
Vlampunt Pensky Martens cc: > 45 °C

Bewaring

In gesloten verpakking, in een goed verlucht lokaal, ver van elke warmtebron.

WWW.DERBIGUM.BE



IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot
Tel: +32 (2) 334 87 00
Fax: +32 (2) 378 14 69
E-mail: info@derbigum.com

Hoe aanbrengen ?

Gebruiksaanwijzing

A/ Voorbereiding ondergrond



- De ondergrond grondig borstelen om alle losliggende elementen te verwijderen.
- Controleer dat de ondergrond droog en vrij van vervuiling is en voer de nodige herstellingen uit.
- Bij renovatie worden blazen kruisvormig ingesneden, gedroogd en gekleefd met DERBIMASTIC S. Grote scheuren en barsten eveneens behandelen met DERBIMASTIC S en zonodig verstevigen met geweven glasvlies.

B/ Breng DERBIBOND AQUATOP aan, gevolgd door de "IN-VOUW" methode



- De dakbaan uitrollen en op rij leggen met overlappen van 10 cm die gevrijwaard zijn van lijm. Daarna de banen half omvouwen. Op een zuivere en droge ondergrond DERBIBOND AQUATOP aanbrengen met een DERBIGUM dakdekkerschraper. De omgevouwen dakbanen terugleggen in de lijm, herhaal deze handeling voor de andere helft.
- Respecteer voldoende relaxatietijd voor de dakbaan alvorens de overlappen af te dichten.



C/ Breng DERBIBOND AQUATOP aan, gevolgd door de "IN-ROLL" methode



- Wanneer DERBIBOND AQUATOP met de SPRAYGUN aangebracht wordt, rol je de dakbaan direct in de lijm, de overlappen van 10 cm vrijwaren van lijm. De "IN-ROLL" methode is het meest geschikt wanneer DERBIBOND AQUATOP met de SPRAYGUN aangebracht wordt.
- Bij temperaturen lager dan 10 °C, is de "IN-VOUW" methode aangewezen en het gebruik van een DERBIGUM dakdekkerschraper.



D/ Afdichten van de overlappen

- De langse overlappen zorgvuldig over de volle breedte van 10 cm lassen, en daarna aandrukken met een drukrol van ± 15 kg. Dwarse overlappen zijn 15 cm. Bij het lassen moet een kleine hoeveelheid bitumen uit de overlap vloeien. De koudlijm kan niet gebruikt worden voor overlappen en opstanden. Voor de uitvoering van de dwarse overlappen en de opstanden dient de coating onder de overlap verwijderd te worden. Hiervoor gebruikt men best een brander van het type RAPTOR Guilbert Express met de straalpijp van 30 kW en de schraper bevestigd aan de brander.
- Het werk onderbreken bij regenweer.