

# Ambiance Lak Mat



## Productomschrijving

Duurzame, watergedragen matte lak.

### Toepassing

Toepasbaar op ramen, deuren, meubilair, PVC, metalen en muurtegels.  
Voor gebruik binnen.

### Eigenschappen

Langdurig kleurbehoud door de toevoeging van een speciaal additief. Uitzonderlijk krasvast. Blijft gedurende een langere tijd verwerkbaar en heeft een uitstekende vloeï waardoor borstelstrepen niet meer zichtbaar zijn. Uitstekende dekkraft. Geurarm. Goed afwasbaar.



De nieuwe HD Colour formule biedt unieke bescherming tegen UV-stralen en andere slijtage. Je kunt zo extra lang genieten van je Levis Ambiance kleurkeuze.

### Aspect

Mat.

### Kleuren

14 kant en klare kleuren (zie kleurdocumentatie).  
Ook beschikbaar in andere kleuren op de mengmachine.

### Verpakkingen

0,75l en 2,5l

## Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel of lakrol. Gebruiksklaar.  
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.  
Reiniging gereedschap met lauw water en zeep.

### Rendement

± 12 m<sup>2</sup>/l per laag

### Droogtijd

Stofdroog: 2 uur.

Overschilderbaar: 7 uur.

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Hout, MDF, vezelplaat, ferro-metaal, non-ferrometaal (aluminium, zink, koper, gegalvaniseerd metaal), PVC, muurtegels, ...*

### Voorbereiding nieuwe ondergronden

- *Hout, MDF, vezelplaat.*  
Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.  
Gewoon hout (bv. grenen, vuren, meranti, eik), MDF en vezelplaat: ontvetten met synthetische thinner. 1 laag Ambiente Lakprimer aanbrengen. Na droging, licht schuren (korrel P150-P220) en ontstoffen.  
Hout met kleurstoffen (bv. afzelia, merbau): ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Vervolgens het hout licht opschuren met schuurpapier korrel P150 en ontstoffen.  
2 lagen Levis Universele Primer aanbrengen in plaats van Ambiente Lakprimer.  
Na droging, licht schuren (korrel P150-P220) en ontstoffen.
- *Ferro-metaal (ijzer, staal).*  
Eventueel aanwezig roest verwijderen (schuren, metaalborstel). Afborstelen, ontstoffen en ontvetten met synthetische thinner. 1 laag Levis Primer Metal (grijs) of Levis Ferrominium (wit of roodbruin) aanbrengen. Indien nodig, na droging, de onzuiverheden wegschuren met schuurpapier P240 en ontstoffen.
- *PVC, non-ferrometalen (aluminium, zink, koper, gegalvaniseerd metaal, muurtegels).*  
Ontvetten met synthetische thinner, met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak) of met Levis Ontvetter.  
1 laag Levis Expert Special Primer Binnen aanbrengen. Indien nodig, na droging, de onzuiverheden wegschuren met schuurpapier P240 en ontstoffen.

## Vorbereiding bij renovatie

- Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Uitslag, zoals bij doorbloeden van exotische houtsoorten (bv. afzelia, merbau): ontvetten/wegwassen met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak) en vervolgens isoleren met 2 lagen Levis Expert Universele Primer.
- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna ontvetten met synthetische thinner, schuren en ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Mat schuren en ontstoffen.
- Vochtig hout (merkbaar door afbladderen, blazen): het probleem van de infiltratie oplossen en het hout laten drogen vooraleer te herschilderen.
- Geoxideerde oppervlakken grondig afborstelen met een harde borstel of schuren met een schuurspons of schuurpapier en ontstoffen.
- Zeker een primer aanbrengen op kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

## Afwerking

2 lagen Ambiance Lak Mat aanbrengen.

Na droging, zeer licht schuren (korrel P240) tussen beide lagen en ontstoffen.

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 100 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 130 g/l (2010).

### Bewaring

Blik goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-10-2019, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)