



WAND&KLAAR® BEHANGLIJM VLIESBE- KANT EN KLARE LIJM VOOR HET EENVOUDIG AANBRENGEN VAN ALLE SOORTEN BEHANG MET EEN VLIESRUG



PRODUCTOMSCHRIJVING

Kant en klare lijm voor het eenvoudig aanbrengen van alle soorten behang met een vliesrug op poreuze, zuigende ondergronden.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het eenvoudig aanbrengen van alle soorten behang met een vliesrug op poreuze/ zuigende ondergronden zoals stucwerk, pleisterwerk, gipsplaten, steen, beton, cement en hout. De lijm is o.a. geschikt voor vliesbehang, non-woven behang, easybehang en snelbehang. De lijm is direct op de muur aan te brengen.

EIGENSCHAPPEN

- Direct op de muur aanbrengen
- Kant & klare lijm
- 100% zonder klonters
- Corrigeerbaar
- Eenvoudig aan te brengen
- Eenvoudig te verwijderen
- Uitzonderlijke hechting

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij een temperatuur beneden +10°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 70%.

Persoonlijke bescherming: Fysiologisch veilig.

Eisen oppervlakken: Voor een optimaal resultaat moet de ondergrond poreus, vast, schoon, blijvend droog, glad, stof- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Verwijder oude behangresten met een behangafweekmiddel en reinig de muur om lijmresten, vet en stof te verwijderen. Vul gaten en scheuren met een muurvuller om reliëfverschil te voorkomen en bedek vlekken met een coating zodat ze niet door het behang doorslaan. Lijm sterk zuigende ondergronden eerst voor met verdund behangplaksel. Voorstrijklaag minimaal 2 uur laten drogen. Schuur niet zuigende ondergronden (zoals dekkende latex) eerst grondig open en maak de ondergrond daarna goed stofvrij.

Gereedschap: Vachtroller, kortharige borstel of kwast. Werk met schoon gereedschap om schimmelvorming in de lijm te voorkomen. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

VERWERKING

Verdunnen: Over het algemeen: niet verdunnen (tenzij pasta voor voorbehandeling wordt gebruikt: in dit geval verdunnen met water volgens de aanwijzingen).

Verbruik: 7 m²/kg.

Gebruiksaanwijzing:

Breng de lijm direct uit de emmer met een vachtroller, kortharige borstel of kwast gelijkmatig op de ondergrond aan, iets breder dan één baanbreedte van het behang. Direct hierna het behang op de nog natte lijmlaag aanbrengen en vlak en gelijkmatig met een kunststof spatel of borstel aandrukken. Strijk altijd vanuit het midden naar de rand en van boven naar beneden. Zorg ervoor dat ook de naden goed aangedrukt worden. Binnen 10 – 20 minuten is het behang nog corrigeerbaar.

Open tijd: 20 minuten

Vlekken/resten: Natte lijmvlekken direct met een schone, droge doek deppend verwijderen. Opgedroogde vlekken op het behang zijn later deppend te verwijderen met een schone, vochtige doek.

Tips: Gebruik Bison Wand&Klaar® Behanglijm Vinyl/Papier voor het aanbrengen van alle soorten behang met een papieren of textielrug, zoals (schuim) vinylbehang, simplex, duplex, rauhfaserbehang, zware wandbekleding en fotobehang. Gebruik Bison Wand&Klaar® Behanglijm Glasweefsel voor het aanbrengen van glasweefsel-, glasvezel- en glasvliesbehang.

Aandachtspunten: Behangsoorten met een papieren rug dienen nog wel ingeweekt te worden. Volg altijd de instructies van de behangfabrikant.

DROOGTIJDEN*

Droog-/Uithardingstijd: ca. 24 uur

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Gemodificeerd zetmeel versterkt met een copolymeer

Kleur: Wit (Transparant na droging)

Viscositeit: ca. 22.000 mPa.s., Dunvloeibaar

Dichtheid: ca. 1.03 g/cm³

pH-waarde: ca. 10



WAND&KLAAR® BEHANGLIJM VLIESBE- KANT EN KLARE LIJM VOOR HET EENVOUDIG AANBRENGEN VAN ALLE SOORTEN BEHANG MET EEN VLIESRUG

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Goed afgesloten bewaren op een droge, koele en vorstvrije plaats.