



## Direct Over Roest Metaallak Hoogglans - Spray



### 1. Productomschrijving

Decoratieve roestwerende metaallak op soventbasis.

#### Toepassingsgebied

Geschikt voor alle soorten metaal. Voor gebruik buiten en binnen.

Kan rechtstreeks worden aangebracht op ferro metalen. Bij toepassing op non-ferro metalen eerst voorbehandelen met Hammerite Non Ferro Metaal Primer.

#### Eigenschappen

Direct over roest: zonder primer of grondverf (voor ferro metalen). Sneldrogend.  
8 jaar bescherming. Stopt het roestproces. Weersbestendig.

#### Aspect

Hoogglanzend

#### Kleuren

Zwart, Zilvergrijs, Wit, Gebroken Wit, Donkergroen

#### Verpakkingen

0.4l

### 2. Voorbereiding ondergrond

#### Ferro metalen

Loszittend roest of afbladderende verf verwijderen met een staalborstel of schuurpapier. Vuil en stof verwijderen met Hammerite Metaalontvetter. Naspoelen met zuiver water en laten drogen. Zwaar ingepitte roestplekken kunnen voor een nog duurzamere roestbescherming worden voorbehandeld met Hammerite Nr. 1 Antiroest Primer.

#### Non-ferro metalen (zink, aluminium, gegalvaniseerd metaal,...)

Voorbehandelen met Hammerite Non Ferro Metaal Primer.

### Reeds geschilderde oppervlakken

Eerst een proef doen met Hammerite Metaallak op een klein oppervlak en 1 uur laten drogen .  
Als er geen reactie optreedt kan Hammerite Metaallak rechtstreeks worden aangebracht. In het andere geval dienen eerst de oude verflagen te worden verwijderd alvorens Hammerite Metaallak toe te passen.

## 5. Verwerking van het product

Spuitbus voor gebruik minimum 2 uur op kamertemperatuur laten komen.  
Spuitbus voor gebruik minimaal 3 minuten schudden.  
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.  
Aanbrengen in dunne gelijkmatige lagen vanaf circa 30 cm. Niet teveel verf tegelijkertijd aanbrengen om te vermijden dat deze uitzakt.  
Voor een optimale roestbescherming 4 à 5 lagen aanbrengen (= 100 micron).  
Ervoor zorgen dat alle randen en hoeken voldoende bedekt zijn.

### Rendement

0.5 m<sup>2</sup>/400ml

### Droogtijd

Stofdroog: 15 à 30 minuten  
Overschilderbaar: tussen 15 min en 3 uur

### Reiniging

Gereedschap en spatten uitsluitend reinigen met Hammerite Verdunner & Borstelreiniger.

## 4. Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Ontvlambaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.  
Een bescherming voor de ogen / voor het gezicht dragen.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.  
Lege verpakkingen en (verf)resten afvoeren als chemisch afval.

### Na gebruik

Direct na gebruik de spuitbus omdraaien en zolang spuiten tot alleen nog drijfgas ontsnapt. Dit is belangrijk om verstopping van het ventiel te voorkomen.

### Bewaring

Bewaren op een goed geventileerde plaats, beschermd tegen vorst en direct zonlicht.

Deze technische fiche, op datum van 1 juli 2014 , annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000  
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.hammerite.be](http://www.hammerite.be)