

Parquet Vernis Deco Satin Gekleurd

HUIS BINNEN



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Sneldrogende gekleurde parket vernis op waterbasis. Lichte zijdeglans.
Eén-potsysteem: gelijktijdig kleuren en vernissen.
Ook kleurloze versie beschikbaar.

Toepassingsgebied

Zeer geschikt voor het behandelen van houten vloeren en in het bijzonder parket en trappen.
Ook toepasbaar op oude vernislagen in goede staat mits een goede voorbereiding.

Eigenschappen

Geurarm. Sneldrogend.
Milieuvriendelijk.
Slijt- en krasvast, bestand tegen vlekken en afwasbaar.
Geeft een mooi eindresultaat en vergeelt niet.

Aspect

Lichte zijdeglans.
Kleurt het hout maar behoudt de houttekening.

Kleuren

Zie kleurdocumentatie
Kant-en-klare kleuren: Witgrijs, Schaduwgrijs, Taupe
Mengmachine: voor Xyladecor werd speciaal een nieuwe en unieke mengmachinecollectie ontwikkeld.
Andere kleuren (zoals RAL-kleuren) zijn eveneens mogelijk.

Verpakkingen

Kant-en-klare kleuren: 0.75l, 2.5 l
Mengmachine: 1 l, 2.5 l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Het hout moet droog, gezond en vetvrij zijn. Barsten, scheuren en gaten dichten met het geschikte product uit het Polyfilla assortiment.

Onbehandeld hout

Schuren, stofvrij maken en ontvetten.
Een laag Xyladecor Primer Clear aanbrengen als grondlaag, voor een egaal eindresultaat.

Licht schuren en stofvrij maken
Aanbrengen van twee à drie onverdunde lagen Parket Vernis Deco Satin Gekleurd.

Het uiteindelijke kleureffect is afhankelijk van de ondergrond en het aantal lagen: na de eerste laag kunnen aanzetten zichtbaar zijn, deze verdwijnen na het aanbrengen van de tweede (lichte kleuren) of derde (donkere kleuren) laag.

Gevernist hout in goede staat

Bestaande vernislagen grondig schuren.

Een laag Xyladecor Primer Clear aanbrengen als grondlaag, voor een egaal eindresultaat.

Licht schuren en stofvrij maken.

Aanbrengen van twee à drie onverdunde lagen Parket Vernis Deco Satin Gekleurd.

Op een oude synthetische vernis dient grondig geschuurd te worden, zo niet dan wordt er bij voorkeur opnieuw geschilderd met een synthetisch vernis.

Gevernist hout, in slechte staat of geschilderd hout

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout door schuren of afbijten.

Behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Voor gebruik goed omroeren. Het niet of onvoldoende omroeren van het product kan leiden tot glansverschillen (doffe vlekken).

Verwerking met borstel en rol (Chinex borstel of modacryl rol).

Gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap met water.

Rendement

12 m²/l per laag, naargelang de ruwheid en absorptie van de ondergrond.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog: 1 uur. Overschilderbaar: 4 uur.

Beloopbaar: 24 uur (licht verkeer); normale belasting: 2 dagen.

4. VEILIGHEID EN HOUDBAARHEID

Veiligheid

Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien.

Houdbaarheid

1 jaar in ongeopende verpakking bij kamertemperatuur.

Deze technische steekkaart, op datum van februari 2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be

