

Ramen en Deuren Dekkende Beits

HUIS BUITEN

HUIS BINNEN



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Dekkende, gekleurde houtbescherming op waterbasis, zijdeglans.

Toepassingsgebied

Voor ramen en deuren, binnen en buiten.

Toepasbaar op nieuw hout en op oude kleurloze lagen in goede staat.

Eigenschappen

Waterafstotend en regendicht, ademend. Kleurvast.

Kleurt het hout, de houtstructuur blijft zichtbaar.

Aspect

Zijdeglans.

Kleuren

Kant-en-klaar kleuren Krijt, Fijn Zand, Leem, Schors, Steen

Product met gelijkaardige eigenschappen en aankleurbaar op mengmachine: Xyladecor Dekkende Beits TQ,
Verkrijgbaar in 1L en 2,5L.

Verpakkingen

0,75l, 2,5l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Het hout moet droog, gezond en vetvrij zijn. Barsten, scheuren en gaten dichten met het geschikte product uit het Polyfilla assortiment.

Onbehandeld hout

Opschuren, stofvrij maken en ontvetten.

Aanbrengen van 1 laag Xyladecor Primer Clear.

Afwerken met 2 lagen Xyladecor Ramen en Deuren Dekkende Beits.

Steeds werken in de richting van de houtnerf.

Gebeitst hout in goede staat

Oude lagen afwassen met ammoniakwater, mat schuren en stofvrij maken.
Aanbrengen van 2 lagen Xyladecor Ramen en Deuren Dekkende Beits.

Gebeitst hout in slechte staat, gevernist of geverfd hout

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout.
Behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel of eventueel met rol. Werk af in de richting van de houtnerven.
Aangepaste rol en borstel gebruiken.
Gebruiksklaar.
Reiniging gereedschap met water.

Rendement

12 m²/l per laag

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Droog: 3 uur.

Overschilderbaar: 8 uur.

4. VEILIGHEID

Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien.

Deze technische steekkaart, op datum van februari 2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be

