

---

Productnaam	:	MoTip Deco Effect Hittebestendige Lak		
Kleur	:	Zwart	Zilver	Donker Antraciet
Artikelnummer	:	302401	302402	302403
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolframweg 2 8471 XC WOLVEGA		
		Telefoon nummer		0561 – 69 44 00
		Telefax nummer		0561 – 69 44 31

---

## Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige hittebestendige lak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden die blootstaan aan zeer hoge temperaturen.

## Productkenmerken

Hittebestendig

Uitstekende hechting

Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden

## Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ml
Basis	:	Siliconenhars
VOS-gehalte	:	Circa 84% w/w
Vaste stof	:	Circa 16% w/w
Glans	:	Mat
Rendement	:	1,25 tot 1,75 m <sup>2</sup>
Stofdroog	:	Na 5 tot 10 minuten
Kleefvrij	:	Na 10 tot 15 minuten
Uitgehard	:	Na 30 tot 60 minuten (200°C)
Hittebestendig	:	Tot 800°C

## Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

### Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen en de ondergrond licht schuren. Geen grondlaag aanbrengen.

### Lakken

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De hittebestendige lak aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden. Een uur laten drogen bij kamertemperatuur. Aansluitend 30 tot 60 minuten verhitten (200°C) om de laklaag uit te laten harden. Tijdens het uithardingsproces ontstaat rookontwikkeling vanuit de lak.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

**De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.**