

---

<b>Productnaam</b>	:	<b>MoTip Deco Effect Chroomlak</b>		
<b>Kleur 400 ml</b>	:	<b>Chroom</b>	<b>Koper</b>	<b>Goud</b>
<b>Artikelnummer</b>	:	<b>302601</b>	<b>302602</b>	<b>302603</b>
<b>Kleur 150 ml</b>	:	<b>Chroom</b>	<b>Goud</b>	
<b>Artikelnummer</b>	:	<b>312601</b>	<b>312603</b>	
<b>Leverancier/Fabrikant</b>	:	<b>MOTIP DUPLI B.V.</b>		
		<b>Wolfraamweg 2</b>		
		<b>8471 XC WOLVEGA</b>		
		<b>Telefoon nummer</b>	<b>0561 – 69 44 00</b>	
		<b>Telefax nummer</b>	<b>0561 – 69 44 31</b>	

---

## Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige, decoratieve lak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen, aardewerk en diverse soorten kunststof.

## Productkenmerken

Zeer hoge dekkraft  
Metallische glans  
Niet veegvast  
Niet bestand tegen weersinvloeden  
Uitstekende hechting

## Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ml	150 ml
Basis	:	Acrylaathars	
VOS-gehalte	:	Circa 90% w/w	
Vaste stof	:	Circa 10% w/w	
Glans	:	Metallisch	
Rendement	:	1,25 tot 1,75 m <sup>2</sup>	circa 0,5 m <sup>2</sup>
Stofdroog	:	Na 5 tot 10 minuten	
Uitgehard	:	Na 24 uur	
Hittebestendig	:	Tot 110°C	

## Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

### Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren en gronden met een voor de ondergrond geschikte MoTip grondverf. De grondlaag na droging licht schuren (korrel 600).

### Lakken

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De lak aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden.

**Niet overspuitbaar met blanke lak.**

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

**De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.**