



EEN OPFRISBEURT *in een handomdraai!*

## Levis Vloeren en Trappen



### Productomschrijving

Kwalitatieve zijdeglanzende verf op waterbasis, voor vloeren en trappen in kaal, reeds gevernist of geschilderd hout, laminaat, cementvloeren (chape), beton en tegels. Toepasbaar zonder primer. Beschikbaar in vijf kant en klare kleuren. Ook beschikbaar in andere kleuren op de mengmachine.

### Toepassing

Voor vloeren en trappen met normale belasting. Niet geschikt voor garages of vloeren die nat worden zoals bijv. aan de ingang van een douche. Voor kaal, reeds gevernist of geschilderd hout, laminaat, cementvloeren (chape), beton en tegels. Voor gebruik binnen.

### Eigenschappen

Gemakkelijk aan te brengen. Geurarm. Bestand tegen veelvuldige passage en slijtvast.

### Aspect

Zijdeglans

### Kleuren

5 kant en klare kleuren.

Ook beschikbaar in andere kleuren op de mengmachine.

### Verpakkingen

Wit (White Touch) en andere kant en klare kleuren: 2l.

Mengmachine: 1l. Beschikbaar in 3 basissen: Base White, Base Medium en Base Clear.

### Verwerking

Gebuiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren. Verwerken met borstel of rol. Verwerkingstemperatuur tussen 10°C en 25°C. Niet aanbrengen bij te vochtig weer. Reiniging gereedschap met water.

### Rendement

± 10 m<sup>2</sup>/l per laag

## Droogtijd

Stofdroog: na 1 uur. Overschilderbaar: na 6uur

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Voor hout, laminaat, cementvloeren (chape), beton en tegels. Ook toepasbaar op reeds geschilderde of geverniste ondergronden.*

### Vorbereiding

Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een goede aanhechting van de verf.

Reinig het te schilderen oppervlak, verwijder eventuele slecht hechtende oude verf of vernis en ontvet grondig. Schuur licht op en ontstof.

- Hout en laminaat: het te schilderen oppervlak grondig reinigen en ontvetten, bij voorkeur met wasbenzine of aceton.
- Voor reeds geschilderde of geverniste ondergronden: ontvet met wasbenzine of ammoniak water (9 delen water en 1 deel ammoniak) en spoel grondig na met proper water.
- Op cementvloeren, beton en tegels: bereid voor met Levis Floor Cleaner om een goede hechting te verzekeren. Zorgvuldig naspoelen met water en volledig laten uitdrogen (min. 1 dag). In geval van gladde tegels: extra opschuren en ontvetten met aceton alvorens te schilderen.
- Oude verf- of vernislagen die slecht hechten wegschuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna terug ontvetten.
- Hout: barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Steeds het te schilderen oppervlak licht opschuren met schuurpapier korrel P180-240 en ontstoffen alvorens aan het schilderen te gaan. Gladde, gesloten tegels extra opschuren.

### Afwerking

2 à 3 lagen Levis Vloeren en Trappen aanbrengen met een minimum droogtijd van 6 uur tussen de lagen. Beloopbaar na 48 uur.

### Extra advies voor na het schilderen

Onderhoud de geschilderde vloer of trap door te reinigen met lauw water en een zachte detergent. Gebruik hierbij een uitgewrongen vochtige dweil.

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 40 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/i): 140 g/l (2010).

### Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-04-2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11  
www.levis.info