



Renobeton

06/2011

## Knauf Renobeton

Samenstelling, toepassingsgebied, verwerking,  
technische gegevens, bestelgegevens

### Materiaal

#### Samenstelling

Gebruiksklare pasta die voornamelijk is samengesteld uit vinyl en acrylvulmiddel.

#### Toepassingsgebied

- Toepassing op alle oppervlakken in steen en beton
- Vullen en afwerken van barsten en voegen
- Dichten en herstellen van gaten, scheuren en spleten
- Gladzetten van kleine onregelmatigheden van het oppervlak
- Herstellen en afdichten van aansluitingen en groeven
- Fijn vlakzetten van ruwe oppervlakken

#### Bijzondere eigenschappen

- Optimale, krimpvrije hechting
- Barst niet
- Gebruiksklaar
- Halflichte en soepele pasta
- Uitstekend te hanteren
- Kan overschilderd worden
- Grijs-cementkleur
- Binnen en buiten

### Verwerking

#### Ondergrond

Knauf Renobeton is geschikt voor alle metselwerk uit kunst- of natuursteen, zware betonblokken, gietbeton of cementgebonden pleisters.

Verwijder stof en resten van de zones waarop het product moet worden aangebracht. Verwijder eveneens niet hechtende delen.

Gebruik op poederige ondergronden Knauf Primer Diepgrond om de ondergrond te verharderen.

Bevestigingselementen en ijzeren armaturen moeten vooraf behandeld worden met een antiroestverf. Wacht de volledige droging af alvorens Knauf Renobeton aan te brengen.

Dicht eerst de diepe spleten tot 2 à 3 cm. van het afgewerkte oppervlak.

## Verwerking

bruik hiervoor Knauf - Snelmortel of Knauf - Reparatie Universeel en wacht de volledige droging af.

Wanneer het om aanzienlijke diktes gaat, is het eveneens mogelijk Knauf Renobeton aan te brengen in meerdere opeenvolgende lagen.

### Toepassing

De temperatuur van de ondergrond moet tussen + 5 ° C. en + 32 ° C. bedragen.

Neem niet meer dan de hoeveelheid die nodig wordt geacht om het werk uit te voeren. Als het product te droog is, kan het nuttig zijn al mengend een kleine hoeveelheid water toe te voegen.

Gebruik een spatel met de gepaste afmeting en breng de pleister rijkelijk

aan en druk deze daarbij aan op de ondergrond. Breng voldoende volume aan om een lichte laag te verkrijgen

Zet na lichte verstijving de bovenlaag glad om gelijk uit te komen met het aanpalende metselwerk.

Lagen van 10 tot 30 mm leveren gegarandeerd betere resultaten op.

### Algemene informatie

Wanneer het product is begonnen uitdrogen, best niet meer gebruiken en verwijderen.

Vermijd gebruik in plaatsen die blootgesteld zijn aan lekwater of stilstaand water.

### Droging

Van 8 tot 24 uur, afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag en de

luchtvochtigheidsgraad.

Volledige en definitieve uitharding wordt bereikt na 7 dagen.

### Afwerking

Buitenherstellingen gedurende 72 uur beschutten tegen regen en vervolgens 2 lagen verf aanbrengen.

De uitgeharde pasta is geschikt voor alle gangbare soorten verf.

Overschildertijd (+20° / 65 % r.v.)

■ ± 2 uur met een latexverf

■ ± 24 uur met een olieverf

Niet geschikt bij afwerkingen op basis van kalk, cement, ... Voor elke andere afwerking, de technische dienst raadplegen.

## Technische gegevens

Kleur	grijs
Volumieke massa	0,823 kg per liter
Smeltpunt	> 94 ° c.
Zichtbare vorm	mortelstructuur
Krimp	0

## Opslag

Maximaal 12 maanden in originele gesloten verpakking

Opslaan op een droge en koele plaats (tussen + 5 en 25°C.)

Op de werf beschermen tegen vorst en extreme hitte.

## Verpakking

Potten (hogedichtheidspolyethyleen) met een inhoud van 1 liter, per 6 stuks verpakt in een kartonnen doos.

Emmers (hogedichtheidspolyethyleen) van 4 liter, per 2 stuks verpakt in een kartonnen doos.

## Bestelgegevens

**Renobeton 1 L** pot (0,500 kg) - Karton met 6 potten (2 kg)

Artikelnr. 71923 EAN code 5413503512485

**Renobeton 4 L** emmer (2 kg) - Karton met 2 emmers (4 kg)

Artikelnr. 71924 EAN code 5413503512508

## Veiligheidsvoorschriften

- Buiten bereik van kinderen houden.
- Bij accidentele aanraking met de ogen, met overvloedig water afspoelen en, indien nodig, deskundig medisch advies inwinnen.
- Raadpleeg onze veiligheidsfiche met ref. Reno - sf - 05, beschikbaar op aanvraag of via onze website.