

Transparante waterreducerende luchtbelvormer en plastificeerder voor mortels

Productvoordelen

- Gemakkelijk doseerbaar en polyvalent
- Bijzonder geschikt voor het verbeteren van mortels op basis van wit cement voor het plaatsen van natuursteen
- Verhoogt de plasticiteit van de mortel
- Beschermt de uitgeharde mortels tegen vorst-dooi cycli

> GEBRUIK

Eigenschappen

toepassing

- verbetert de verwerkbaarheid van mortels op basis van cement, zonder verhoging van de hoeveelheid aanmaakwater (plastificerend effect)

prestatie

- verhoging van de mechanische weerstanden en van de bescherming van uitgeharde mortels die blootgesteld worden aan vorst-dooi cycli

Toepassingsdomeinen

- alle werkzaamheden uitgevoerd met mortels op basis van cement
- verbeteren van mortels op basis van wit cement voor het plaatsen van natuursteen

> GEBRUIKSLIMIETEN

- weberad mics air is niet geschikt voor de kant-en-klare en mengklare oplossingen van Weber. Deze bevatten reeds de nodige specifieke toeslagstoffen

> GEBRUIKSVORZORGEN

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

> IDENTIFICATIE

- samenstelling : organische en synthetische harsen
- pH : 7,9
- vast stofgehalte : 6,5%

> VERBRUIK

- van 0,1 tot 0,5 l voor 100 kg cement
- van 0,05 tot 0,25 l per zak van 50 kg cement


> KLEUREN

kleurloos

> BEWARING

- 1 jaar vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte

Veiligheidsfiche

 Veiligheidsfiche 1 - weberad mics air

 Veiligheidsfiche 2 - weberad mics air

> GEREEDSCHAP

- emmer, maatbeker

> TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : tussen +5°C en +30°C (lucht)

> AANBRENGEN

Dosering

- varieert tussen 0,1 en 0,5% van het cementgewicht in de te behandelen mortel, hetzij gemiddeld :
 - van 0,1 tot 0,5 l per 100 kg cement
 - van 0,05 tot 0,25 l per zak van 50 kg cement

Voorbereiding

- voeg de nodige hoeveelheid weberad mics air aan het aanmaakwater toe
- meng weberad mics air tot het bekomen van een homogene oplossing
- voorzie een vermindering van het aanmaakwater van ongeveer 5% om een goede verwerkbaarheid van de voor te bereiden mortel te behouden

> AANBEVELINGEN

- de efficiëntie van weberad mics air hangt af van het gebruikte type cement en van de samenstelling van de mortels. Het is dus aanbevolen een test uit te voeren in de werfomstandigheden, teneinde de dosering te bepalen die het best met het gewenste resultaat overeenstemt

> VERKOOPEENHEDEN

- plasticen fles van 1 l en plasticen bus van 5, 10 en 20 l